

Sulgurkonks X-044/S, klass 10

Tootekirjeldus



Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.


[... Read more](#)

Materjal: Termotöödeldud eriteras
Märgistus: Vastavalt standardile
Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C
Standard: EN 1677-2

Ohutustegur: 4:1
Klass: 10

Sulgurkonks X-044/S, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

| Tootekood | Keti läbimõõt mm | WLL tonn | A mm | D, mm | H, mm | K mm | P1 mm mm | T mm | Kaal kg |
|--------------|---------------------|-------------|------|-------|-------|------|----------|------|------------|
| 402300140010 | 6 | 1,4 | 20 | 10 | 19 | 80 | 23 | 17 | 0,3 |
| 402300250010 | 7-8 | 2,5 | 25 | 12 | 22 | 98 | 28 | 20 | 0,5 |
| 402300400010 | 10 | 4 | 33 | 15 | 30 | 122 | 36 | 23 | 1 |
| 402300670010 | 13 | 6,7 | 40 | 18 | 38 | 152 | 40 | 28 | 1,8 |
| 402301000010 | 16 | 10 | 51 | 22 | 44 | 185 | 44 | 36 | 3,4 |
| 402301600010 | 20 | 16 | 61 | 27 | 64 | 230 | 54 | 48 | 7,3 |
| 402301900010 | 22 | 19 | 51 | 31 | 61 | 245 | 76 | 52 | 9,3 |
| 402302650010 | 26 | 26,5 | 65 | 34 | 77 | 285 | 77 | 61 | 13,5 |
| 402304000010 | 32 | 40 | 91 | 41 | 79 | 358 | 114 | 65 | 22 |